



170301341621

有效期至2023年12月21日

检 验 报 告

报告编号: BG-2019CJL0346

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgj@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0346

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900340		
工程名称	大广高速公路 (G45) 衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0346-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000 JTG E20-2011/T0616-1993			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路 (G45) 衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱 (574)、JD100001S电子天平 (156)、标准方孔筛 (149)、HZF-B5000电子静水天平 (150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机 (142)、温度计 (131)、FX101-4电热鼓风干燥箱 (059)、标准筛 (639)、J9-2 II 电子秒表 (308)						
产地	邢台临城			类型规格	石灰岩 (10-30) mm		
序号	检测项目	技术要求		检测结果	结果判定		
1	洛杉矶磨耗损失 (%)	≤ 20		17.1	合格		
2	坚固性 (%)	≤ 5		2	合格		
3	与沥青黏附性	5级		5级	合格		
4	表观相对密度	≥ 2.6		2.729	合格		
5	表干相对密度	/		2.707	/		
6	毛体积相对密度	/		2.694	/		
7	吸水率 (%)	0.3~2.0		0.48	合格		
8	/	/		/	/		
9	颗粒级配						
筛孔尺寸 (mm)	/	/	/	/	/	/	/
标准累计筛余 (%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余 (%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/			最大粒级 (mm)	/		
检测结论: 依据JTG E42-2005、JTG E20-2011检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、与沥青黏附性、表观相对密度、吸水率指标符合《大广高速公路 (G45) 衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 试验用沥青样品编号为:YP-2019LQJ0345-01 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验:

陈海伶

审核:

孙晓艳

签发:

许其涛

日期:

2019

年

04

月

14

日

(专用章)



170301341544

有效期至2023年12月21日

检 验 报 告

报告编号: BG-2019CJL0347

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托

中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgjt@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0347

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900341		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0347-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、JD100001S电子天平(156)、标准方孔筛(149)、HZF-B5000电子静水天平(150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机(142)、温度计(131)						
产地		邢台临城		类型规格		石灰岩(5-10)mm	
序号	检测项目	技术要求		检测结果		结果判定	
1	洛杉矶磨耗损失(%)	≤20		18.8		合格	
2	坚固性(%)	≤5		2		合格	
3	与沥青黏附性	/		/		/	
4	表观相对密度	≥2.6		2.734		合格	
5	表干相对密度	/		2.701		/	
6	毛体积相对密度	/		2.682		/	
7	吸水率(%)	0.3~2.0		0.71		合格	
8	/	/		/		/	
9	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)		/	/	/	/	/	/
标准累计筛余(%)		/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)		/	/	/	/	/	/
符合级级		/			最大粒级(mm)		
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、表观相对密度、吸水率指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验: 姜海岭

审核: 孙晓艳

签发: 许其涛

日期: 2019年04月14日(专用章)



170301341544
有效期至2023年12月21日止

检 验 报 告

报告编号: BG-2019CJL0348

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgif@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0348

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900342		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0348-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、JD100001S电子天平(156)、标准方孔筛(149)、HZF-B5000电子静水天平(150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机(142)、温度计(131)						
产地		邢台临城		类型规格	石灰岩(10-20)mm		
序号	检测项目	技术要求		检测结果	结果判定		
1	洛杉矶磨耗损失(%)	≤ 20		18.2	合格		
2	坚固性(%)	≤ 5		2	合格		
3	与沥青黏附性	/		/	/		
4	表观相对密度	≥ 2.6		2.727	合格		
5	表干相对密度	/		2.704	/		
6	毛体积相对密度	/		2.690	/		
7	吸水率(%)	0.3~2.0		0.50	合格		
8	/	/		/	/		
9	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)	/	/	/	/	/	/	/
标准累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/			最大粒级(mm)	/		
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、表观相对密度、吸水率指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验: 康海伶 审核: 孙晓艳 签发: 许英涛 日期: 2019年04月14日(专用章)



170301341544

有效期至2023年12月31日止

检 验 报 告

报告编号: BG-2019CJL0349

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgjif@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0349

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900343		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0349-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、JD100001S电子天平(156)、标准方孔筛(149)、HZF-B5000电子静水天平(150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机(142)、温度计(131)						
产地	邢台临城			类型规格	石灰岩(3-5)mm		
序号	检测项目	技术要求		检测结果	结果判定		
1	洛杉矶磨耗损失(%)	≤ 20		19.2	合格		
2	坚固性(%)	≤ 5		2	合格		
3	与沥青黏附性	/		/	/		
4	表观相对密度	≥ 2.6		2.693	合格		
5	表干相对密度	/		2.651	/		
6	毛体积相对密度	/		2.627	/		
7	吸水率(%)	0.3~2.0		0.94	合格		
8	/	/		/	/		
9	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)	/	/	/	/	/	/	/
标准累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/			最大粒级(mm)	/		
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、表观相对密度、吸水率指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验: 张涵伶 审核: 孙晓艳 签发: 许其涛 日期: 2019年04月14日(专用章)



170301341544

有效期至2023年12月21日

检 验 报 告

报告编号: BG-2019CJL0350

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgj@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0350

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900344		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0350-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、JD100001S电子天平(156)、标准方孔筛(149)、HZF-B5000电子静水天平(150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机(142)、温度计(131)						
产地		邢台临城		类型规格		玄武岩(5-10)mm	
序号	检测项目	技术要求		检测结果		结果判定	
1	洛杉矶磨耗损失(%)	≤ 20		19.4		合格	
2	坚固性(%)	≤ 5		1		合格	
3	与沥青黏附性	/		/		/	
4	表观相对密度	≥ 2.6		3.090		合格	
5	表干相对密度	/		3.034		/	
6	毛体积相对密度	/		3.008		/	
7	吸水率(%)	0.3~2.0		0.88		合格	
8	/	/		/		/	
9	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)	/	/	/	/	/	/	/
标准累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/				最大粒级(mm)	/	
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、表观相对密度、吸水率指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验: 潘海伶 审核: 孙晓艳 签发: 许其涛 日期: 2019年04月14日 (专用章)



170301341544
有效期至2023年12月21日止

检 验 报 告


报告编号: BG-2019CJL0351

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 碎石

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgif@163.com

粗集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019CJL0351

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900345		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019CJL0351-01		
工程部位/用途	/			样品名称	碎石		
试验依据	JTG E42-2005/T0304-2005、T0317-2005、T0314-2000、T0316-2005			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、JD100001S电子天平(156)、标准方孔筛(149)、HZF-B5000电子静水天平(150)、DM-III隔音洛杉矶单筒磨耗试验机(142)、温度计(131)、WAW-1000B型微机控制电液伺服万能试验机(670)、SYE-2000压碎值测定仪(140)						
产地		邢台临城		类型规格	玄武岩(10-15)mm		
序号	检测项目	技术要求		检测结果	结果判定		
1	洛杉矶磨耗损失(%)	≤ 20		6.1	合格		
2	坚固性(%)	≤ 5		1	合格		
3	与沥青黏附性	/		/	/		
4	表观相对密度	≥ 2.6		3.049	合格		
5	表干相对密度	/		3.014	/		
6	毛体积相对密度	/		2.998	/		
7	吸水率(%)	0.3~2.0		0.56	合格		
8	石料压碎值(%)	≤ 20		9.5	合格		
9	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)	/	/	/	/	/	/	/
标准累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/			最大粒级(mm)	/		
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表干相对密度、毛体积相对密度见检测数据, 洛杉矶磨耗损失、坚固性、表观相对密度、吸水率、压碎值指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用粗集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德 本报告为中期报告							

试验: 陈金玲

审核: 孙晓艳

签发: 许其涛

日期: 2019年04月14日(专用章)



170301341544

有效期至2023年12月23日止

检 验 报 告

报告编号: BG-2019XJL0352

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 机制砂

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十四日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgjif@163.com

细集料试验检测报告

机构名称: 中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号:

BG-2019XJL0352

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900346		
工程名称	大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019XJL0352-01		
工程部位/用途	/			样品名称	机制砂		
试验依据	JTG E42-2005/T0330-2005/T0334-2005/T0328-2005/T0345-2005/T0349-2005/T0354-2000			委托日期	2019-04-09		
判定依据	《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-13		
样品描述	洁净、无杂质			报告日期	2019-04-14		
主要仪器设备 及编号	101-2电热鼓风干燥箱(574)、WT50002CF电子天平(692)、LP-100D型数显液塑限联合测定仪(210)、CF-C数显溢流水箱(152)、标准方孔筛(149)、容量瓶(259、260)、饱和面干试模(624)、SD-2自动式砂当量振荡器(145)、钢直尺(583)、ZS-ZR1111电子秒表(666)、WX-2000型细集料棱角性测定仪(146)、JD100001S电子天平(156)、JJ-1叶轮搅拌机(143)、容量瓶(617)、容量瓶(615、616)						
产地		衡水		类型规格		(0-3) mm	
序号	检测项目		技术要求		检测结果		结果判定
1	坚固性(0.3mm部分)(%)		≤ 5		1		合格
2	砂当量(%)		≥ 70		74		合格
3	亚甲蓝值(g/kg)		≤ 2.0		1.0		合格
4	棱角性(流动时间)(s)		≥ 30		63.2		合格
5	<0.075mm粉料的塑性指数		< 4		3		合格
6	表观相对密度		/		2.762		/
7	表干相对密度		/		2.717		/
8	毛体积相对密度		/		2.692		/
9	吸水率(%)		/		0.94		/
10	颗粒级配						
筛孔尺寸(mm)	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15
标准累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
实际累计筛余(%)	/	/	/	/	/	/	/
符合粒级	/				细度模数		
检测结论: 依据JTG E42-2005检测, 所检样品表观相对密度、表干相对密度、毛体积相对密度、吸水率见检测数据, 坚固性、砂当量、亚甲蓝值、棱角性、<0.075mm粉料的塑性指数指标符合《大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用细集料的技术要求。							
备注: 见证单位: 辽宁第一交通工程监理有限公司, 见证人: 李孟德							

试验: 潘海伶

审核: 孙晓艳

签发: 许英涛

日期: 2019年

04月14日

(专用章)



170301341544

有效期至2023年12月21日止

检 验 报 告

报告编号: BG-2019KFJ0353

委托单位: 湖南路桥建设集团有限责任公司

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段2019年主体养护工程

样品名称: 矿粉

检测类别: 委托



中建路桥集团检测科技有限公司

二〇一九年四月十二日



声 明

- 1、 公司的服务宗旨是“客观独立、公平公正、诚实信用、严谨规范”。
- 2、 报告无试验人、审核人、签发人签字无效。
- 3、 报告未加盖“中建路桥集团检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、 对检测报告若有异议，应于本报告发出之日起十五天内向本公司提出，逾期不予处理。
- 5、 对于送样检测，本报告仅对来样负责，不对来样所代表的批量产品的质量负责。

地 址： 河北省石家庄市裕华区石栾路2号

邮政编码： 050021

电 话： 0311-68093858

Email地址： hebrbgjf@163.com

矿粉试验检测报告

机构名称：中建路桥集团检测科技有限公司

报告编号：

BG-2019KFJ0353

委托/施工单位	湖南路桥建设集团有限责任公司			委托编号	ZJLQ201900347
工程名称	大广高速公路（G45）衡大段2019年主体养护工程			样品编号	YP-2019KFJ0353-01
工程部位/用途	/			样品名称	矿粉
试验依据	JTG E42-2005/T0352-2000、T0353-2000、T0354-2000、T0355-2000 JTG E40-2007/T0103-1993			委托日期	2019-04-09
判定依据	《大广高速公路（G45）衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》			检测日期	2019-04-10~2019-04-11
样品描述	干燥、无结块			报告日期	2019-04-12
主要仪器设备及编号	101-2电热鼓风干燥箱（574）、WT50002CF电子天平（692）、LP-100D型数码液塑限联合测定仪（210）、CF-C数显溢流水箱（152）、李氏比重瓶（681-1、681-2）、温度计（131）、温度计（136）、量筒（234、614）、标准方孔筛（149）				
产地		邢台隆尧		类型规格	/
序号	检测项目	技术指标		检测结果	结果判定
1	密度（t/m ³ ）	≥2.5		2.724	合格
2	含水率（%）	≤1		0.4	合格
3	粒度范围（%）	<0.6mm	/	/	/
		<0.15mm	/	/	/
		<0.075mm	/	/	/
4	亲水系数	≤0.8		0.59	合格
5	塑性指数（%）	<4		3	合格
6	加热安定性	/		受热前后颜色无变化	/
检测结论：依据JTG E42-2005、JTG E40-2007检测，该样品所检指标中加热安定性见检测数据，密度、含水率、亲水系数、塑性指数指标符合《大广高速公路（G45）衡大段2019年主体养护工程一阶段施工图设计》中沥青混合料用矿粉的技术要求。					
备注：见证单位：辽宁第一交通工程监理有限公司，见证人：李孟德					

试验：李孟德 审核：孙晓光 签发：孙英涛 日期：2019年04月12日（专用章）

